



Treppen & Parkettlack

- für begangene Holzflächen Innen
- abrieb- und kratzfester Versiegelungslack



Verbrauch	Ca. 100 ml/m ² . Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln
Einsatzgebiete	■ für Holzfußböden, Parkett, Holztreppe, sowie Möbel und Türen im Innenbereich
Verarbeitung	Das Holz muss gut geschliffen (Körnung 100-120) sowie sauber, trocken und fettfrei sein Zulässige Holzfeuchtigkeit: 8-12 % Für eine alltagstaugliche strapazierfähige Versiegelung wird ein dreimaliger Lackauftrag empfohlen Nicht direkt auf den Untergrund schütten, weil sonst Flecken entstehen können Nicht mehr als 2 Anstriche pro Tag vornehmen Nicht unter 15°C verarbeiten (Material- und Oberflächentemperatur) Volle Belastbarkeit nach 7 Tagen (bei 20°C, 65 % Luftfeuchtigkeit), Staubtrocken nach ca. 1 Std. griffest nach ca. 2 Std, bearbeitbar nach ca. 4 Std.
Arbeitsgeräte / Reinigung	Acrylpinsel, Wasserlackrolle (kurzflorige Mohair- oder Flockwalze)
Lagerung / Haltbarkeit	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
GISCODE	W2+
Entsorgungshinweis	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Biozidprodukteverordnung	Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonservierungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!
Deklaration gemäß VdL-RL 01	Produktgruppe: Klarlacke
VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 140 g/l Dieses Produkt enthält < 90g/l VOC
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.