



## professional Anti-Rutsch Bodenbeschichtung

- hochwertige Versiegelung von Beton, Estrich & Zement
- für überdachte Terrassen & Balkone
- für Keller, Kellertreppen, Lager- & Wirtschaftsräume



<b>Verbrauch</b>	1 Liter reicht für 5-7 m <sup>2</sup> bei einem Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für die Beschichtung von Kellerräumen, Treppen, Lager- und Wirtschaftsräumen und anderen Nutzflächen, die keiner ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hochwertiger Schutzanstrich zum Versiegeln und Beschichten von Beton-/Estrich-Untergründen und Zementfaserplatten</li> <li>■ Besitzt eine sehr gute Lichtbeständigkeit</li> <li>■ Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363</li> </ul>
<b>Arbeitsvorbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Anforderungen an den Untergrund</b> Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein</li> <li>■ <b>Vorbereitungen</b> Glatt abgezogene Betonflächen müssen vor dem Anstrich aufgeraut werden</li> </ul>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Altanstriche sind auf Verträglichkeit zu prüfen Vor Gebrauch gut aufrühren!</p> <p>Trocknung (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte): Staubtrocken nach ca. 2 Std., überstreichbar nach ca. 12 Std. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen Nicht bei Temperaturen unter +8°C verarbeiten</p> <p>Anstrichaufbau auf Beton und Zement, innen &amp; außen: a) Untergrund entsprechend vorarbeiten; Beton- und Zementflächen erst nach völliger Abbindung (ca. 4 Wochen) beschichten; Zementschlämme entfernen b) 1 x streichen, ca. 30 % mit Wasser verdünnt c) 2 x unverdünnt streichen</p> <p>Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich: a) Altanstriche auf Verträglichkeit prüfen b) Untergrund entsprechend vorarbeiten, Fehlstellen beseitigen c) 1-2 x unverdünnt streichen</p>
<b>Verarbeitungshinweise</b>	<p>Bei der Verarbeitung im Außenbereich ist darauf zu achten, dass Oberflächenwasser ablaufen kann und nicht in Pfützen auf der Beschichtung zurückbleiben kann</p> <p>Zusammenhängende Flächen nicht mit zwei verschiedenen Chargen beschichten</p>
<b>Hinweise</b>	<p>Für Garagenböden nicht geeignet!</p> <p>Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!</p> <p>Farbangaben und Farbtouren sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab</p> <p>Weitere Informationen können Sie unter <a href="http://www.baufix-online.com">www.baufix-online.com</a> dem aktuellen Technischen Merkblatt entnehmen</p>
<b>Arbeitsgeräte / Reinigung</b>	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife Lackierpinsel oder Lammfell-Farbbroller
<b>Lagerung / Haltbarkeit</b>	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
<b>Entsorgungshinweis</b>	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
<b>Biozidprodukteverordnung</b>	

---

Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonserverungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

---

Deklaration gemäß VdL-RL 01

Produktgruppe: Dispersionslack

---

VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): max: 140 g/l

---

Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) Enthält. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.,